

ASAHI BOND

有機酸、無機酸の作用を受けるコンクリート構造物の防食塗料

アサボンEC30T

アサボンEC30TはアサボンコートBP工法のしごき塗り材として開発したエポキシ樹脂とポリアミンをベースとした無溶剤形エポキシ樹脂塗料です。硬化後の塗膜は有機酸、無機酸等の耐薬品性に優れ、有機酸、無機酸の作用を受けるコンクリート構造物の防食塗料として使用できます。

■特長

- 接着性: 密着性に優れます。
- 耐酸性: 耐有機酸性、硫酸性に優れ、ビルピット施設等の有機酸の発生するコンクリート水槽に使用出来ます。
- 安全性: 有機溶剤を含まないので、引火燃焼及び中毒の危険がありません。

■性 状

品 名		アサボンEC30T		試験方法
項 目	主 剤	硬化剤	—	
主 成 分	エポキシ樹脂	ポリアミン	—	
外 観	灰色ペースト状	褐色液状	目 視	
粘 度	40,000mPa・s	1,000mPa・s	BH型回転粘度計	
配合比（質量比）	4 : 1		主剤：硬化剤	
硬化物比重	1.3		JIS K 7112	
硬 度	87		HDD 23℃	

- 注意事項
- 作業場所は十分に換気し、保護具等を着用して下さい。
 - 作業服、工具に付着した樹脂は速やかに除去して下さい。
 - 体質によってはカブれることがありますので、保護具等を着用し、皮膚に付着した場合は直ちに、石鹼水で洗い流して下さい。
 - 皮膚障害、呼吸障害が見られるときは、必要に応じて医師に診察を受けて下さい。
 - 使用後は容器の蓋を締めて冷暗所に保管して下さい。

■標準使用量 0.2 kg / m²

■梱包容量 15 kgセット（主剤12 kg、硬化剤3 kg）



本 社 / 〒173-0031 東京都板橋区大谷口北町3-7 TEL.(03)3972-4929 FAX.(03)3972-4856
 新 座 工 場 / 〒352-0012 埼玉県新座市畑中2丁目16番43号 TEL.(048)482-6611 FAX.(048)482-6610
 大 阪 営 業 所 / 〒544-0011 大阪市生野区田島4-5-28 TEL.(06)6753-3541 FAX.(06)6753-3543
 東 北 出 張 所 / 〒982-0003 仙台市太白区郡山谷地田原14-23 TEL.(022)247-4678 FAX.(022)247-4678
 広島連絡事務所 / 〒733-0034 広島市西区南観音7丁目12番3号 TEL.(082)292-6411 FAX.(082)232-4404

