

ASAHI BOND

水性アクリル樹脂中塗

U F - P

UF-Pは、水性アクリル樹脂中塗です。アンダーフィックスの上に塗布してUF-1のピンホール発生を抑止し、アンダーフィックスの錆止め効果を安定して発揮させます。また、水系なので換気の悪い場所でも安心して施工できます。

■ 特 長

1. 水系・無溶剤 VOCを含まず、環境に配慮した製品です。
2. 長可使時間 1成分なので可使時間を気にせず作業ができます。
3. 低 粘 度 低粘度なので塗布作業性に優れています。
4. ピンホール抑止 UF-1のピンホール発生を抑止します。

■ 性 状

項 目	性 状
主 成 分	アクリル樹脂
外 観	乳白色液体
粘 度 (混合物)	20~300 mPa·s (23℃)
密 度	1.03~1.07

■ 上塗り可能な状態の目安

塗布されたUF-Pが乳白色から透明になり、指触乾燥になったことを確認後、上塗りしてください。

■ 標準塗布量

0.10kg/m²

■ 使用上の注意

- ・UF-Pが誤って眼に入った場合は、大量の流水で洗浄し、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合には、多量の石鹼水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときには、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・作業終了時には手、顔を洗い、うがいして下さい。
- ・材料の付着したウエスや材料カス等の廃棄は、廃棄物処理業者に委託して下さい。海、河川、湖沼、池、下水道、公共用水域等への流入及び投棄は絶対にしないで下さい。
- ・本来の用途以外に使用しないで下さい。

■ 荷 姿

18kg 缶入り



本社/〒173-0031 東京都板橋区大谷口北町3-7 TEL(03)3972-4929 FAX(03)3972-4856
新工場/〒352-0012 埼玉県新座市畑中2丁目16番43号 TEL(048)482-6611 FAX(048)482-6610

